



• Spécialement formulé pour traiter les murs humides afin d'obtenir un support sec.

• De part sa composition HYDROPEINT bloque l'humidité et traite le salpêtre et les moisissures dans tous les lieux humides.

• Conforme à la Directive COV. ,

HYDROPEINT

• Peinture Anti-Humidité.

> Applications

- S'applique sur tous les supports minéraux du bâtiment tels que : mortier, ciment, béton, enduit, stuc, plâtre, fibrociment, béton cellulaire, terre-cuite, pierre, brique, placoplâtre.
- S'utilise dans toutes les pièces humides : salles de bains, cuisines, caves, etc.
- En cas d'application en extérieur, prévoir une protection contre les U.V. après séchage complet (minimum 4 jours).
- HYDROPEINT peut être recouvert par une finition telle que : mortier et plâtre (appliquer une impression de colle d'accrochage), peinture, faïence, papier peint.

> Mode d'emploi

L'humidité présente dans le support lors du traitement ne nuiera pas à l'application.

Eliminer toutes les parties friables et non adhérentes ainsi que les anciennes peintures.

Les supports devront être dégraissés et dépoussiérés.

Les traces de salpêtre et efflorescence seront brossées et éliminées avec une solution de SOL M.

S'applique pur, en 2 couches, à la brosse ou au rouleau.

Sur plâtre farinant et supports très poreux, diluer la 1ère couche à 10 % de White Spirit.

Intervalle entre les couches : 24 H.

Séchage : 72 H suivant le taux d'humidité.

Temps de séchage avant recouvrement : 4 jours (contrôler le séchage complet).

Consommation :

0,3 à 0,5 kg / m² en 2 couches.

Nettoyage du matériel : White Spirit.

> Avantages

- S'applique sur support même humide.
- Laisse respirer le support.
- Bloque l'humidité.
- Contribue à la lutte contre le salpêtre et les efflorescences.

> Sécurité d'emploi

Consulter la FDS avant utilisation.

Ne répond pas aux caractéristiques des revêtements en contact alimentaire.

Ne convient pas pour bassin et piscine, et en finition pour l'extérieur.

Ne craint pas le gel.

Stocker à l'abri de la chaleur.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [LinkedIn](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : www.labofrance.fr
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : www.laboo-outremer.com
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

