



PAROTAG

- Protection anti graffiti incolore et permanente

“ • PAROTAG est une barrière liquide bi-composante, à base de résine polyuréthane mate, qui empêche la fixation des tags, graffiti et limite l'adhérence des affiches, des autocollants et des salissures.

• En combinaison avec SOLVONET, son nettoyant anti-graffiti, PAROTAG permet une élimination aisée des graffiti et résiste à une dizaine de nettoyages. ”

> Applications

- destiné à la protection des supports verticaux tels que : ouvrages en béton, mortier, enduit, crépi, brique, pierre, peinture et bardage métallique peint.

> Mode d'emploi

Supports non adaptés : peinture souple, RPE, membrane bitumineuse, plastique, galva, zinc, acier, verre, carrelage, ardoise, bois et certaines pierres naturelles, mortiers de chaux aériennes, panneaux de signalisation.

• PREPARATION DES SUPPORTS :

Ne pas appliquer sur des supports humides ou présentant des risques d'humidité permanente (remontées capillaires, stagnation d'eau).

Dans tous les cas, les supports devront être propres, secs, sains et cohésifs.

Ils devront être débarrassées de toutes traces de salissures, poussières, huiles, cires, graisses, produits de cures, verdissements et autres.

Nettoyer avec NET KING PLUS.

Réparer les fissures, les interstices et les joints.

Les supports devront être bruts, sans aucun autre produit de traitement (hydrofuge, anti-graffiti, etc.).

Attendre 48 H de séchage après chaque nettoyage haute pression.

- Matériaux neufs à base de ciment/chaux :

Attendre 28 jours de séchage pour les bétons neufs et au moins 15 jours de séchage pour les enduits neufs. La laitance des ciments sera éliminée avec une solution de 1 L de MINERAL MOUSS pour 4 L d'eau suivi d'une neutralisation avec une solution de 5 % de KLINO.

- Peintures : Elles doivent être adhérentes. Sur certains supports, PAROTAG peut rehausser la teinte initiale, il est impératif d'effectuer un essai préalable.

• MELANGE DES 2 COMPOSANTS :

Le rapport de mélange sera toujours de 4,50 kg de composant A (résine) pour 0,50 kg de composant B (durcisseur). Mélanger le composant B dans le composant A avec un malaxeur à vitesse lente (200 tr/min.).

Temps de mélange des composants : 3 minutes maximum.

Temps de repos du mélange avant application : 5 minutes minimum.

Temps ouvert pour mise en œuvre : 2 H maxi. Au-delà, ne pas utiliser le mélange même en ajoutant de l'eau.

S'applique à la brosse, au rouleau (poils 6 mm) ou à l'airless (buse 5'17) en 2 à 3 couches croisées.

...

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : www.labofrance.fr
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : www.labou-outremer.com
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



PAROTAG

- Protection anti graffiti incolore et permanente

- Support poreux : 1 couche diluée à raison de 1 L pour 1 L d'eau puis 2 couches de finition pures.

- Support fermé : 2 couches pures.

consommation : 1 kg pour 3 à 6 m² en 2 ou 3 couches suivant la porosité du support.

Remarque : La consommation sera variable selon la porosité et la rugosité du support. Sur support rugueux, la régularité du film est plus difficile à obtenir et dans ce cas, une 3ème couche pure sera nécessaire.

- **Nettoyage des graffitis :**
Pulvériser SOLVONET et laisser agir 3 à 5 minutes.
Essuyer à l'aide d'un chiffon coton.
Rincer à l'eau avant séchage du SOLVONET. Renouveler si nécessaire.

- **Décollage d'affiches :**
Mouiller à reflux l'affiche avec une solution à 10 % de TILNET puis enlever l'affiche à la main ou avec un nettoyeur haute pression.
Remarque : afin de ne pas altérer le revêtement, garder une distance d'au moins 50 cm entre le support et la buse du nettoyeur haute pression.

- **Renouvellement de la protection :**
PAROTAG résiste à environ 10 nettoyages successifs en combinaison avec le nettoyant SOLVONET.

Au-delà, ou si le nettoyage laisse apparaître des traces résiduelles, il est possible, sur supports non peints uniquement, de décapier le revêtement de protection avec LABO F DECAP G.

Rincer, laisser sécher, puis réaliser une nouvelle application de PAROTAG.

> Avantages

- Incolore, d'aspect mat.
- Repousse l'imprégnation des graffitis.
- Action permanente : résiste à 10 lavages (avec nettoyant SOLVONET).
- Fixe et durcit la surface des supports.
- Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V.
- Limite l'adhérence des salissures et des corps gras : pouvoir autonettoyant.
- Limite l'adhérence des verdissures, algues et lichens.
- Améliore la résistance au cycle gel/dégel.
- En phase aqueuse, ininflammable.

> Caractéristiques

- **Température du support et d'application :** de 8°C à 30°C.
- **Temps de recouvrement de la première couche diluée :** 1 heure.
- **Intervalle entre les couches pures :** 2 à 3 heures.
- **Sec au toucher à 20°C :** 2 heures
- Protéger de la pluie durant 24 heures après application.
- **Efficacité optimale :** 5 jours.
- **Nettoyage frais :** A l'eau
- **Décapage du film sec :** LABO F DECAP G.

> Sécurité d'emploi

Stocker à l'abri du gel.
Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

> Hygiène & sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr
Site Internet : www.labofrance.fr
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03
Site Internet : www.labou-outremer.com
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

