

PEINTSPORT

- Peinture spécialement élaborée pour le marquage des terrains de sport en gazon.



“ • Marquage des lignes blanches des terrains de sport en gazon, terre battue ou en stabilisé.

• Marquage provisoire de golf, manifestation sportive ou autre, ainsi que de logo publicitaire. ”

> Mode d'emploi

- Tondre le gazon et évacuer l'herbe.
- Bien homogénéiser le bidon de PEINTSPORT en agitant énergiquement.
- Diluer à raison d' 1 volume de PEINTSPORT pour 3 à 5 volumes d'eau dans le cas d'un premier traçage.
- Pour un marquage d'entretien, la dilution peut aller jusqu'à 1 volume de produit pour 10 volumes d'eau.

> Caractéristiques d'emploi à 20°C

- Matériel d'application : Chariot à peinture, pistolet, pulvérisateur et éventuellement brosse ou rouleau.
- Rendement théorique : 10m² par kg de produit dilué soit 2kg de produit pur pour 1 stade.
- Temps de séchage : Au toucher : 20 min. ; Par temps froid et humide, le séchage est plus long.
- Conditions d'application : T° extérieure : Entre 5°C et 30°C Humidité relative : inférieure à 60 %.
- Tenue après application : 3 semaines selon dilution et conditions atmosphériques.

> Avantages

- Peinture spécialement formulée pour le marquage des terrains de sport engazonnés (football, rugby, etc)
- Très haut pouvoir couvrant.
- Grâce à ses résistances, permet un plus grand échelonnement des marquages (qui durent deux fois plus longtemps).
- Mise en œuvre rapide.

- Extrêmement économique.
- Ne contient ni solvant, ni produit volatil (poudre) et est ininflammable.
- Excellente adhérence sur le gazon.
- Bonne tenue aux intempéries une fois le film sec grâce à sa haute teneur en pigments.
- Classification AFNOR : NFT 36005 : Famille I - Classe 7 b 2

> Caractéristiques à 20°C

- Présentation : Produit liquide concentré à diluer.
- Aspect du film sec : Mat
- Densité NF EN ISO 2811-1 : 1,64 kg/l (+/-0.05Kg/l).
- Extrait sec en poids : 75% (+/-2%)
- Teinte : blanc
- Sans odeur

> Sécurité d'emploi

- Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et d'une chaleur excessive.
- Ne pas appliquer par temps de brouillard et sur gazon trop humide.
- Ne pas appliquer sous pluie battante ou risque de pluie.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5°C.
- Eliminer au maximum les anciens traçages au plâtre ou chaux avant la 1ère application.

> Hygiène & sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

