



**• Formulé à base de résine alkyde, pigment noble et avec forte concentration d'agent anti UV.**

**• S'emploie pour l'entretien, la protection et la décoration permettant un traitement à saturation des bois.**

**• Utilisation extérieur des surfaces horizontales ou verticales.**

**• Non filmogène, ne s'éaille pas, ne jaunit pas.**

**• Disponible en teinte :  
- Teck - Réf. 3916  
- Chêne clair - Réf. 3917.**

## > Applications

- S'applique sur tous les types de bois feuillus européen, résineux, exotique, autoclave tels que : Teck, Acajou, Movingui, Maçaranduba, Bankirai, Ipé, Iroko, Sipo, Mélèze, Red Cedar, Douglas, Pin, Sapin, Chêne, Châtaignier, frêne, etc.
- Idéal pour la protection des mobiliers de jardin, terrasses de piscine, barrières, claustres, caillebotis, portails, portes, fenêtres, escalier, lambris, pergolas, bardages, etc.
- Bois non adaptés :  
Aggloméré marine, Bois hydrofugé.

## > Préparation des supports

Les bois devront être SECS, sains, propres et sans poussière.

Les bois devront être bruts sans traces de cire, corps gras, vernis, huile de lin, lasure, etc. Les bois d'expositions extérieurs devront être des bois exotiques durables ou dans le cas contraire être traités par le procédé Autoclave en classe 4.

La préparation des surfaces sera conforme selon les normes et DTU (59.1) en vigueur. L'humidité des bois ne doit pas être supérieure à 15 %.

**• Bois brut neuf :** brosser et déboussoirer.

**• Bois autoclave neuf :** Bien éliminer les remontées de sel.

**• Bois gras neuf :** dégraisser avec DUM 700, poncer et déboussoirer puis laisser vieillir (6 mois environ) à l'extérieur afin que le bois se dégrasse naturellement.

**• Bois ancien grisailé :** dégriser avec DEGRIBOIS.

**• Bois ancien vernis, lasuré :** décaper avec LABO F DECAP G.

**• Bois ancien huilé ou ciré :** décaper avec LABO F DECAP G, dégraissier avec DUM 700, poncer et déboussoirer.

## > Mode d'emploi

Bien agiter avant chaque emploi.

**Matériel :** pinceau ou brosse.

S'applique à la brosse en 2 couches légères et régulières dans le sens du veinage du bois.

En cas de surcharge ou d'application irrégulière, essuyer avec un chiffon coton pour supprimer le risque de zones nuancées.

Prendre soin de bien saturer les chants et les bouts de lames de bois.

### • Première couche :

- **Bois neufs résineux :** diluer à raison de 1 L de WOODNET pour 0,5 L de DUM 700 ou de White Spirit : 12 à 15 m<sup>2</sup> au L de solution.

### - **Bois durs ou gras :**

diluer à raison de 1 L de WOODNET pour 1 L de DUM 700 ou de White Spirit : 18 à 20 m<sup>2</sup> au L de solution.

Privilégier la dilution avec DUM 700, car il permet une meilleure imprégnation, un séchage plus rapide et améliore les applications à basse température.

### • 2ème couche pure.

#### **Sur bois très dense type Ipé :**

Utiliser la 2ème couche diluée 1 L pour 0,2 L de White ou DUM 700.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €  
ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr  
Site Internet : [www.labofrance.fr](http://www.labofrance.fr)  
R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ESTABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE  
ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux  
• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com  
Tél. (00 262) 02 62 55 53 03  
Site Internet : [www.laboo-outremer.com](http://www.laboo-outremer.com)  
R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053



- Saturateur des bois.

• **Bois exotiques :**

Travailler uniquement avec la teinte Teck.

• **Pour une tenue extrême anti UV :**

Appliquer une couche en finition de WOODSUN.

• **Couche d'entretien :**

Passer la couche d'entretien dès que le bois commence à blanchir ou à grisailleur.

Dégriser si nécessaire avec DEGRIBOIS, poncer, dépoussiérer et appliquer une couche pure ou diluée de WOODNET.

**Consommation moyenne totale pour 1 L :**

- **Bois tendre (pin autoclave) :**

6 à 8 m<sup>2</sup>.

- **Bois dur ou gras (Ipé, Mélèze) :**

9 à 10 m<sup>2</sup>.

• **Couche d'entretien :** 20 à 25 m<sup>2</sup>.

**Remarques :** ne pas appliquer par températures inférieures à + 10°C ou supérieures à + 35°C.

Ne pas appliquer si la pluie ou le gel sont à craindre dans les 48 heures.

Selon DTU 59.1 les bois contenant des extraits colorés, très exposés à l'eau de pluie peuvent les exsuder en provoquant des taches malgré l'application du saturateur.

La teinte finale dépendra de l'essence initiale du bois.

Orienter votre choix vers une teinte peu différente de celle du bois.

Pour les surfaces horizontales, il est impératif de s'assurer que la pente soit supérieure à 1 % pour éviter la stagnation des eaux.

Ne possède pas d'action curative des bois déjà contaminés par un champignon de bleuissement.

## > Caractéristiques

à 20°C et 50 % d'humidité relative :

**Duré de vie de la solution diluée :** 48 heures.

**Délai entre les couches :**

12 heures mini. et 48 heures maxi.

**Temps séchage :** 24 heures mini.

**Temps séchage à cœur :** attendre 3 jours pour exposer les bois traités aux intempéries.

**Propriétés optimales :** 7 jours.

Les temps de séchage seront variables suivant la température, l'humidité et les essences de bois avec sécrétion anti siccative naturelle.

Recouvrement par lasure, peinture : poncer et dépoussiérer.

**Aspect sec :** finition huilée.

**Diluant et nettoyant frais :**

White spirit ou DUM 700.

**Décapage :** LABO F DECAP G.

- Teinte translucide, ne masque pas le veinage des bois.

- Bel aspect satiné variable en fonction de l'essence du bois.

- Bonne tenue dans le temps pour un minimum d'entretien.

- Couche d'entretien simple et rapide sans décapage.

- Remplace très avantageusement les produits à base d'huile de lin, d'huile de bois de chine, de cire, etc.

## > Sécurité d'emploi

Consulter la FDS avant utilisation.

Bien refermer hermétiquement l'emballage après chaque emploi.

Stocker à l'abri de fortes chaleurs.

## > Avantages

- Sature et teinte les bois en 1 opération.
- Nourrit le bois en profondeur.
- Met en valeur la beauté naturelle du bois.
- Compatible toutes essences de bois.
- Très bonne tenue jusqu'à 3 ans.
- Retarde les risques de grisaillement naturel des bois.
- Ne jaunit pas.
- Excellente propriété hydrofuge, tenue à l'humidité et aux intempéries.
- Protection préventive de surface contre les algues et les champignons.
- Bloque les risques des remontées de tanin.
- Ne cloque pas, ne s'éaille pas.
- Préserve l'aspect des fibres naturelles du bois.
- Non filmogène, ne modifie pas les propriétés anti-dérapantes des surfaces initiales.
- Microporeux, laisse respirer le support.
- Régularise et stabilise l'humidité du bois imminuant le risque de fendillement.



• 12 à 20 m<sup>2</sup>/litre par couche.



• Sec : 24 heures.



• Application brosse.



• Stocker à l'abri de fortes chaleurs.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL > SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : [YouTube](#) [facebook](#) [Linkedin](#) [Indeed](#)



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue - BP 70051 • 63118 CEBAZAT

Tél. 04 73 23 63 13 • E-mail : contact@labo-france.fr

Site Internet : [www.labofrance.fr](http://www.labofrance.fr)

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00020

> SIMPLE, RAPIDE & EFFICACE !



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance • 16, rue des Cateaux Plateau Cailloux

• 97460 SAINT-PAUL • E-mail : contact@labo-outremer.com

Tél. (00 262) 02 62 55 53 03

Site Internet : [www.laboo-outremer.com](http://www.laboo-outremer.com)

R.C SAINT-DENIS B 320 461 726 • SIRET 320 461 726 00053

